

摄影漆施工工艺及说明

一. 影棚漆分类:

1. **地面施工**影棚底漆---打磨+滚涂
2. **地面施工**影棚细砂中涂---批刮+打磨
3. **地面施工**影棚光面中涂---批刮+打磨
4. **地面施工**保固面--滚涂
5. **墙地面一起施工**影棚无影面漆---喷涂或滚涂
6. 抗划伤面漆---喷涂或滚涂 (**主要针对地面, 墙面也可施工**)

二. 工艺:

底漆 1 遍+细砂中涂 1 遍+光面中涂 1 遍+保固面 1 遍+无影面 2 遍+抗划伤面漆 1 遍

三. 基础要求:

1. 新地面: 砂浆水泥找平地面. 自流平找平地面等, 基面平整, 干净, 不粗糙, 无油污, 干透之后施工。
2. 旧地面: 起砂起尘的地面、毛坯基础、粗糙、不平的地面不能直接施工, 需重新找平
3. 脏地面: 脏污可以覆盖, 油污要打磨干净
4. 其他地面: 水磨石地面, 瓷砖地砖地面等, 需重新找平地面
5. 墙面基础必须是白色的腻子基础, 建议用外墙白色腻子。

四. 施工工具:

中毛滚筒、搅拌机、喷枪、干净的塑料桶、口罩、手套、电子称以及毛刷

五. 施工特别注意事项:

1. 施工步骤: 地面底漆---地面细砂中涂---地面光面中涂---地面保固面---墙面和地面一起施工无影面漆---抗划伤面漆 (主要针对地面, 墙面也可施工)
3. **地面施工**影棚底漆: 材料搅拌均匀, 薄薄滚涂, 常温通风下干 6 小时以上。
4. **地面施工**影棚细砂中涂: 打开包装添加 30% 的水, 搅拌均匀, 批刮到地面;
施工 2 遍, 每遍间隔时间为 8 小时以上。
5. **地面施工**影棚光面中涂: 打开包装添加 30% 的水, 搅拌均匀, 薄薄批刮到地面, 常温通风下干 6 小时以上。
6. **地面施工**保固面: 材料搅拌均匀, 薄薄滚涂, 常温通风下干 6 小时以上。
7. 无影面漆 (A9: B1): 材料按比例配比, 搅拌均匀, **地面和墙面一起施工**, 建议喷涂, 施工 2 遍, 每遍间隔时间为 8 小时以上。
8. 抗划伤面漆 (A9: B1): 按包装桶上比例准确配比, 搅拌均匀, 墙面和地面一起施工, 建议喷涂。施工完固化 3 天以上才能使用。
9. 建议一次性配材料不超过 6kg。否则一次性调太多, 10 分钟内未用完, 会在桶内凝固。导致浪费, 搅拌时间不能低于 3 分钟。
10. 现场必须有业主或者监管人员负责监工。
11. 没用完的材料, 密封保存, 置于阴凉处, 保质期 1 年。

注意: 我们提供的所有干燥时间都是参考时间, 具体根据现场的通风条件及空气湿度和温度 (**冬天温度较低, 请适当延长施工间隔时间**)